



Технический Паспорт Продукта

Моментальный клей

MD GLUE BS100.401

06.10/2016

средняя вязкость.	
Основа	Этил цианоакрилат
Цвет	прозрачный
Вязкость при 20°C:	100 мПа.с
Плотность:	1,06-1,10 г/см ³
Скорость отверждения алюминий	<10 сек
Скорость отверждения пластик	<5 сек
Скорость отверждения резина	<5 сек
Прочность при растяжении	21 Н/мм ²
Мах.заполнение зазора	0,07мм
Полное отверждение	24 часа
Термостойкость	от -60°C до +80°C
Теплопроводность ASTM C 177	0,1
Прочность при растяжении	21 Н/мм ²
Срок годности при темп. от 5°C до 8°C:	12 месяцев
Зарег. в тех. регл. ЕС REACH	
Не содержатся в данном продукте:	
Амины, бензол, бензоил, биоциды, бисфенол, диэтилгексилфталат, арахисовое масло, галогены, латекс, наночастицы, стойкие перфторированные ПАВ, ПФОК, частично окисленные жирные кислоты, фталаты, силикон	
Использование:	
Склеиваемые детали должны быть чистыми, без масла и смазки. Нанесите тонкий слой MD GLUE на одну сторону и соедините детали. Чтобы ускорить отверждение, вы можете использовать активатор MD ACTIVATOR NO. 9. Чтобы ускорить отверждение для таких материалов, как ПП, ПЭ, тефлон или силикон, вы можете использовать MD PRIMER NO. 7.	
Значения являются средними. Они служат только для вашей информации, но не дают никаких гарантий.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Информация об этом продукте была составлена в меру наших знаний и предназначена исключительно для информационных целей. Данная информация не может быть основанием для каких-либо претензий. Перед использованием следует проводить тщательные тесты. Наша брошюра представляет собой только основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и работников лежит на пользователе. Паспорта безопасности требуемого стандарта доступны для всех продуктов по запросу.



Технический Паспорт Продукта

Моментальный клей

Сочетание материалов	MD GLUE BS.100 Моментальный клей
металлы	++
пластик*	++
резина	++
СКЭП-эластомеры	++
дерево	
стекло/керамика	+
кожа	
комментарий	быстрое склеивание капиллярное действие
+ подходит ++ идеально	
Хранение	Прохладное, сухое, темное помещение оптимальная температура от 6°C до 8°C
Соответствует правилам ограничения содержания вредных веществ (RoHS)	
Фасовка	Артикул
25 бутылок по 10 г	MGL.BS1.F10
12 бутылок по 20 г / на стенде	MGL.BS1.F20
12 бутылок по 50 г / на стенде	MGL.BS1.F50
1 бутылка 500 г	MGL.BS1.F500
1 контейнер 20 кг	MGL.BS1.K20
Прочая фасовка по запросу	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Информация об этом продукте была составлена в меру наших знаний и предназначена исключительно для информационных целей. Данная информация не может быть основанием для каких-либо претензий. Перед использованием следует проводить тщательные тесты. Наша брошюра представляет собой только основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и работников лежит на пользователе. Паспорта безопасности требуемого стандарта доступны для всех продуктов по запросу.