



# WINKEL PRO 2W22

## Технический паспорт

Дата выпуска: 12/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 20

### 1. Описание продукта

Описание продукта	: 2W22 Screwlock представляет собой тиксотропный анаэробный герметик низкой прочности для резьбовых соединений. Низкий крутящий момент делает возможной простоту разборки, обеспечивая максимальную вибро- и ударопрочность для резьбовых деталей.
Вид продукта	: Смесь
Наименование материала	: WINKEL PRO 2W22
Код изделия	: 2W22
Использование вещества/смеси	: Клеи, герметики Клеи, связующие вещества

### 2. Характеристики

Характеристики	: <b>СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ :</b> Анаэробные масла обладают превосходной химической стойкостью к большинству масел и растворителей, включая моторное масло, этилированный бензин, тормозную жидкость, ацетон, этанол, пропанол и воду. Анаэробные клеи и герметики не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода и хлора. <b>ТИПИЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ :</b> <b>ТЕПЛОПРОЧНОСТЬ</b> - 2W22 подходит для использования при температурах до 150°C. При 130°C прочность сцепления будет %~20 от прочности при 21 °C. <b>ТЕРМИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ</b> - 2W22 сохраняет полную прочность 90% при нагревании до 100 °C в течение 90 дней, после чего охлаждается и тестируется при температуре 21 °C. <b>Ограничения :</b> 2W22 не рекомендуется к использованию на определенных пластмассах поскольку иногда может привести к растрескиванию пластика под воздействием напряжения. Некоторые антикоррозионные реагенты способны ингибировать отверждение в этом типе анаэробов. Рекомендуется провести испытания для определения необходимости очистки деталей. Активатор LA-64 может потребоваться для деталей с гальваническим покрытием.
----------------	---

### 3. Применение

- 2W22 разработан для предотвращения ослабления при воздействии вибрации и герметизации от утечек через резьбовые соединения.
- Низкий крутящий момент делает 2W22 особенно подходящим для использования на небольших резьбовых деталях (<6 мм Ø) и там, где предусмотрена регулярная разборка.
- 2W22 идеально подходит для небольших установочных винтов и большинства типов небольших резьбовых гаек, болтов, винтов и компонентов с шестигранным и шлицевым соединением, включая крепежные детали шпонок.
- Низкая прочность позволяет производить разборку без снятия головок с винтов или болтов, поэтому 2W22 особенно рекомендуется для использования с более мягкими цветными металлами, например с латунью.



# WINKEL PRO 2W22

## Технический паспорт

Дата выпуска: 12/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 20

### 4. Инструкции по применению

- СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРА :
- Все показатели, относящиеся к скорости отверждения, получены при температуре 21°C.
- Более низкие температуры приведут к более медленному отверждению.
- Нагрев собранных деталей ускоряет процесс отверждения.
- Анаэробный активатор LA-64 следует использовать при температуре ниже 5°C.
- СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕЛИЧИНА МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА :
- На скорость отверждения анаэробных клеев в значительной степени влияет величина монтажного зазора.
- Чем больше величина зазора между сопрягаемыми поверхностями, тем медленнее скорость отверждения.
- Максимальный рекомендуемый зазор для 2W22 составляет 0.25 мм, что дает приблизительный график отверждения, как указано в таблице свойств выше.
- СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТАКТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ :
- Скорость и прочность отверждения различается в зависимости от материалов, контактирующих с клеями.
- При использовании на компонентах из мягкой стали и латуни анаэробные клеи достигают полной прочности быстрее, чем на более инертных материалах, таких как нержавеющая сталь и дихромат цинка.
- Анаэробные клеи отверждаются только в отсутствие воздуха и в контакте с металлом.
- СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ И АКТИВАТОР :
- В местах, где скорость затвердевания слишком низкая или величина зазора слишком большая, можно использовать анаэробный активатор LA-64 для увеличения скорости затвердевания.
- Однако использование ускорителя может снизить прочность связей до 30%.
- Winkel рекомендует тестирование на деталях для оценки эффективности.
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :
- 2W22 подходит для большинства винтов, гаек и болтов с мелкой, средней и крупной резьбой меньшего диаметра.
- Убедитесь, что детали очищены, высушены и не содержат следов масла и смазки.
- Нанесите клей на всю задействованную резьбу.
- Соберите части и дайте отвердеть.
- Вытрите излишки клея снаружи стыка.
- Продукт обычно наносится вручную из бутылки.
- Системы дозирования доступны для применения в сборке больших объемов.
- Пожалуйста, свяжитесь с представителем Winkel для получения дополнительных рекомендаций по дозировке растворов.

### 5. Технические характеристики

Агрегатное состояние	: Жидкое
Химическая основа	: Диметакрилат.
Внешний вид	: Вязкая жидкость.
Цвет	: от практически бесцветного до бледно-пурпурного цвета
Запах	: характерный, едкий запах
pH	: 5
Вязкость, динамическая	: ≈ 5000 (4000 – 6000) сП @23°C
Вязкость, кинематическая	: ≈ 5100 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	: > 100 °C

#### WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL | +90 (212) 465 38 00 | info@winkel.com.tr | www.winkel.com.tr



# WINKEL PRO 2W22

## Технический паспорт

Дата выпуска: 12/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 20

Температура применения	: -50 – 150 °C
Удельный вес	: ~1.02
Время фиксации	: 15 минут (ISO10964)
полном отверждении	: 24 (часы, @ 20°C)
Макс. Заполнение зазора	: 0.25 mm
Типичная скорость отверждения, % от конечной прочности	: 30 минут / 3 час / 24 часа ~10% прочности / ~50% прочности / 100% прочности
Вязкость, динамическая	: 1500 cPs (Brookfield RVT, Т-образный шпindel D, скорость 20 об/мин.)
момент отрыва	: 5 - 11 N/m
Преобладание крутящего момента	: 1 - 5 N/m

## 6. Упаковка

Бутылка 50 мл / 50 ml / 250 ml	Упаковка
--------------------------------	----------

## 7. Срок годности и хранение

Условия хранения	: Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном месте. Хранить только в контейнере завода-изготовителя. При хранении оберегать от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для хранения от 8°C до 21°C. Хранение за пределами этого температурного диапазона может отрицательно сказаться на свойствах продукта и повлиять на заявленный срок годности.
------------------	--

Бутылка 50 мл / 50 ml / 250 ml	12 месяцев Доступен оптом для использования с системами дозирования.
--------------------------------	--

## 8. Здоровье и безопасность

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты	: Наносит вред при контакте с кожей. Вредно при проглатывании. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезные повреждения глаз. Весьма токсично для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
Меры первой помощи – общие сведения	: Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Первая помощь при вдыхании	: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Первая помощь при попадании на кожу	: Промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к врачу.
Первая помощь при попадании в глаза	: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Незамедлительно вызвать врача.
Первая помощь при проглатывании	: Прополоскать рот. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Симптомы/последствия при вдыхании	: Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать затруднение дыхания, стеснение в груди, раздражение в горле и кашель.
Симптомы/последствия при попадании на кожу	: Раздражение. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Аллергическая сыпь.
Симптомы/последствия при попадании в глаза	: Серьезное поражение глаз. покраснение, зуд, слезы.
Симптомы/последствия при проглатывании	: Боли в животе, тошнота.

### WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL | +90 (212) 465 38 00 | info@winkel.com.tr | www.winkel.com.tr



# WINKEL PRO 2W22

## Технический паспорт

Дата выпуска: 12/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 20

Другая медицинская консультация или лечение	: Симптоматическое лечение.
Защита рук	: Защитные перчатки. Не надевайте защитные перчатки из ПВХ, так как они поглощают (мет)акрилаты.
Защита глаз	: Защитные очки
Защита кожи и тела	: Носить соответствующую защитную одежду. Коррозионнотойкая одежда
Защита органов дыхания	: В случае недостаточной вентиляции носить соответствующий прибор защиты органов дыхания. Пользоваться средствами защиты органов дыхания.

### 9. Замечания

Замечания	: Общая информация : Для безопасного использования этого продукта обратитесь к Листу данных о безопасности. Анаэробные клеи отверждаются только в отсутствие воздуха и в контакте с металлом. Клей снаружи шва останется незатвердевшим и его можно будет удалить при помощи тряпки. Важно: Оптовый запас ( $\geq 5$ кг) должен быть переупакован в подходящие контейнеры в течение трех месяцев с даты поставки. Внимание: Воздействие температур $>30^{\circ}\text{C}$ может привести к сокращению срока годности. Обратите внимание: при упаковке воздушное пространство над продуктом существенно необходимо для поддержания стабильности. ДИАПАЗОНЫ ДАННЫХ : Данные, содержащиеся в этом руководстве по применению, могут быть указаны как типовые значения и/или диапазоны. Значения основаны на фактических данных испытаний и проверяются на регулярной основе.
-----------	--

### 10. Стандарты и сертификаты

Отсутствие доступной информации

### 11. Образ

Отсутствие доступной информации

Технический паспорт

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой

WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL | +90 (212) 465 38 00 | info@winkel.com.tr | www.winkel.com.tr