



Набор эпоксидной смолы для ремонта	
Основа	Эпоксидная смола - с металлическим наполнителем
Цвет	темно-серый
Жизнеспособность	прим. от 3 до 4 минут
Время отверждения (зависит от температуры)	8-10 мин
Полная прочность	24 часа
Рабочая температура	от +10°C до +30°C
Температура отверждения	от +6°C до +30°C
Прочность при сдвиге DIN 53283	4,5 Н/мм ²
Соотношение смеси	1:1
Твердость по Шору D	87
Термостойкость	от -50°C до +180°C (кратковременно +300°C)
Усадка	прим. 0,05 %
Теплопроводность	0,60 Вт/м·К
Диэлектрическая емкость	3,0 кВ/мм
Заполнение зазора	15 мм
Срок хранения	12 месяцев
Свойства	<ul style="list-style-type: none">○ Заполняет трещины и отверстия, сколы○ Твердый как металл○ Для ремонта на месте эксплуатации
MD MIX прост в использовании. Материал обрабатывается как пластилин. MD MIX имеет чрезвычайно высокую твердость по Шору D 87 (у бетона 60). MD MIX можно обрабатывать механически.	
Значения являются средними. Они служат только для вашей информации, но не дают никаких гарантий.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Информация об этом продукте была составлена в меру наших знаний и предназначена исключительно для информационных целей. Данная информация не может быть основанием для каких-либо претензий. Перед использованием следует проводить тщательные тесты. Наша брошюра представляет собой только основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и работников лежит на пользователе. Паспорта безопасности требуемого стандарта доступны для всех продуктов по запросу.



Примеры применения

Для быстрого ремонта сорванной резьбы, насосов, корпусов, контейнеров-цистерн, твердого пластика и камня.

Инструкция по применению

Детали, подлежащие ремонту, должны быть чистыми, без масла и смазки. Шероховатость поверхности увеличивает прочность связи. Отмерьте необходимое количество MD MIX и размешивайте его в течение примерно 2 минут, до однородного цвета, и пока материал не станет теплым. Затем нанесите MD MIX на детали и скрепите их. Примерно через 20 минут можно производить механическую обработку. Окончательное отверждение происходит через 24 часа. Не хранить при температурах ниже 5°C.

Соответствует правилам ограничения содержания вредных веществ (RoHS)

Фасовка:

24 шт. по 56 г

10 шт. по 115 г

12 тубиков по 56 г, в блистере

Артикул:

MIX.M.56

MIX.M.115

MIX.M.56-BK

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Информация об этом продукте была составлена в меру наших знаний и предназначена исключительно для информационных целей. Данная информация не может быть основанием для каких-либо претензий. Перед использованием следует проводить тщательные тесты. Наша брошюра представляет собой только основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и работников лежит на пользователе. Паспорта безопасности требуемого стандарта доступны для всех продуктов по запросу.