



**ДЛЯ ТЕХ,
КТО БЕРЕТСЯ
ЗА ДЕЛО**

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

МАЙ 2026 г.

МОМЕНТ СТОЛЯР КЛЕЙ СУПЕР ПВА D3

Однокомпонентный быстрый водно-дисперсионный клей на основе поливинилацетата (ПВА), предназначенный для прочного склеивания древесины и ее производных. Клей обеспечивает высокую адгезию и предназначен для внутренних и наружных столярных и мебельных работ, требующих высокой начальной и конечной прочности клеевого соединения и надежности в эксплуатации в сочетании с невидимым клеевым швом. Клеевой шов обладает высокой стойкостью к воздействию воды и осадков.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прозрачность клеевого шва
- Высочайшая прочность соединения
- Высокая водостойкость D3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Столярные работы: сращивание щитов
- Изготовление и ремонт мебели: шпонирование, сборка деревянных каркасов
- Сборка деревянных элементов интерьера
- Склеивание деталей при производстве дверей, рам, лестниц из древесных материалов, реставрация мебели
- Ремонт и конструирование снаружи помещений



ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

- ✓ **МАССИВ ДРЕВЕСИНЫ**
- ✓ **ФАНЕРА**
- ✓ **ДСП**

- ✓ **МДФ**
- ✓ **ШПОН**
- ✓ **БУМАГА**

- ✓ **КАРТОН**
- ✓ **ДВП**
- ✓ **ОСБ**

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, прочными и точно подогнанными
2. Температура основания, самого клея и окружающей среды - не должна быть ниже +6°C
3. В отрицательном диапазоне температур работа с клеем запрещена
4. Идеальный температурный режим работы от +18 до +25°C (поверхности, клей, окружающая среда)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

1. Клей равномерно нанести тонким слоем на одну из поверхностей (для плотных пород дерева - на обе)
2. Соединить детали и плотно прижать. Для достижения максимальной прочности и верной геометрии соединения рекомендуется использовать механическую фиксацию (струбцины, пресс)
3. Выступившие излишки клея убрать ветошью
4. Оставить соединение в зафиксированном положении как минимум до достижения достаточной начальной прочности (визуальный контроль), затем дать клею полностью высохнуть
5. Дальнейшая работа с соединением рекомендована через 24 ч после фиксации

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ:

- Свежий, не высохший клей удаляется водой
- Засохший клей удаляется механическим способом
- Инструменты рекомендуется очистить сразу после завершения работы
- Упаковку с клеем закрыть

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Перед применением клей рекомендуется тщательно перемешать
- Не разбавлять клей водой
- Не использовать на промерзших, влажных или загрязненных поверхностях
- Для ответственных конструкций рекомендуется предварительное тестирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Поливинилацетат
Цвет	Белый, прозрачный после высыхания
Вязкость по Брукфильду при +20°C	7000- 18000 мПа·с
Массовая доля сухого остатка	Не менее 49%
Начальная сила схватывания (через 15 мин)	До 30 кг/см²
Прочность клеевого соединения при сдвиге	Не менее 10,0 МПа
Термостойкость шва после отверждения	От -30 до +110°C
Время набора 100% прочности при +18°C + +25°C	24 ч
Водородный показатель, pH	2,0 - 4,0
Расход (сильно зависит от способа нанесения)	120 - 150 г/м²
Температура пленкообразования	+4°C
Открытое время (при 20°C) Наносимый слой 150 мкм:	10-15 мин (дерево, паркетная доска), 30-40 мин (ламинатная доска)
Водостойкость (EN 204:2001)	D3

СОСТАВ: ПВА, вода, поливиниловый спирт, пластификатор (смесь бензоатов), добавки (консервант, антивспениватель)

ЦВЕТ: Белый, прозрачный после высыхания

УПАКОВКА:

- бутыль - 750 г

- ведро - 3 кг, 30 кг

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ:

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C. Хранение и транспортировка в условиях отрицательных температур не рекомендовано.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев со дня производства в оригинальный невскрытой упаковке.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:

ТУ 2385-003-89589540-2009

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.